

物理性能	数据	测试方法
密度	1.19 g/cm ³	ISO1183
光透率	N/A	N/A
阻燃性	N/A	N/A
吸水率 (23°C, 50%RH, 24hrs)	0.44 %	ISO 62

热学性能	数据	测试方法
熔融温度	N/A	ISO 11357
热变形温度 (0.45Mpa)	N/A	ISO 75-2
维卡软化点 (A50)	N/A	ISO 75-2

机械性能	数据	测试方法
拉伸强度 (X-Y)	35 MPa	ISO 527
拉伸强度 (Z)	27 MPa	ISO 527
断裂伸长率 (X-Y)	12 %	ISO 527
断裂伸长率 (Z)	2 %	ISO 527
弯曲强度 (X-Y)	75 MPa	ISO 178
弯曲强度 (Z)	43 MPa	ISO 178
弯曲模量 (X-Y)	1479 MPa	ISO 178
弯曲模量 (Z)	1830 MPa	ISO 178
冲击强度 (X-Y)	26 KJ/m ²	ISO 179
冲击强度 (Z)	12 KJ/m ²	ISO 179

推荐打印参数		* 参数基于Bambu Studio 0.4mm喷嘴工艺，不同喷嘴直径的打印条件可能不同	
打印温度	220 - 240 (°C)	冷却风扇	OFF
打印底板材料	PEI film, PI film	打印速度	100-200 (mm/s)
打印底板温度	50 - 60 (°C)	打印舱室温度	40-50 (°C)

免责声明：数据表中的典型数值仅供参考和比较之用。不应用于设计规范或质量控制目的。实际值可能因打印条件而有很大差异。打印件的最终使用性能不仅取决于材料，还取决于零件设计、环境条件、打印条件等。产品规格如有更改，恕不另行通知。用户有责任自行评估并确认该材料应用于预期场景时的安全性、合规性、技术匹配度以及后续处置回收方案。LayerCube不对该材料用于任何用途或场景的适用性作出保证，同时，对于因使用该材料而导致的任何损害、伤害或损失，LayerCube均不承担责任。